





DER ERSTE CONKTECH BODENBELAG

ZUR SCHWIMMENDEN VERLEGUNG MIT SO GERINGER **AUFBAUHÖHE**



VERFÜGBARES SORTIMENT

Hydrocork ist in 13 bemerkenswert realistischen Holz-Optiken aus dem Bereich erhältlich, die sowohl Ihre Wohn- wie auch Geschäftsräume verschönern.

Ein großer Teil der Artikel ist mit einer qualitativ hochwertigen und sehr natürlich anmutenden synchron geprägten Oberfläche ausgestattet.

Arcadian Soya Pine | B5P4001 4

Sawn Twine Oak | B5P2001 4

Aufgrund der 0,55 mm dicken, strapazierfähigen Nutzschicht sind alle Artikel sowohl für den Einsatz im privaten Wohnbereich als auch für den stark-frequentierten gewerblichen Bereich geeignet.





Arcadian Rye Pine | B5P5001 4




Sawn Bisque Oak | B5P3001 4



Castle Toast Oak | B5P1001 4 Castle Raffia Oak | B5P0001 4



Claw Silver Oak | B5V3001 4∑







Nature Oak | B5T5001 4 ₩







Cinder Oak | B5R7001 4 ₩



Century Fawn Pine | B5P7001 4



Century Morocco Pine | B5P6001 4

			Hydrocork schwimmende Verlegung
			0,55 mm Nutzschicht 1225 x 145 x 6 mm
			_
Nutzungsklasse im Wohnbereich	ISO 10874	Klasse	23 GARANTIE AUF LEBENSZEIT
Nutzungsklasse im Objektbereich	ISO 10874	Klasse	33 THE 15 LABREST TO SAFER THE SAFER
Nutzungssidsse im Objektoereich	150 10014	Aldsse	33 THE STATE OF TH
	Norm	Einheit	Spezifikation
Allgemeine Eigenschaften - ISO 10582 + EN 14085 + EN 14	041		
Abmessungen: Breite:	ISO 24342	mm	± 0,10% up to max. 0,5mm
Länge:	100 01010		max. 2.0mm
Gesamtdicke	ISO 24346	mm	+-0,25
Rechtwinkligkeit	ISO 24342	mm	≤ 0,50
Geradheit gemessen an der Oberflächenschicht Rohdichte	ISO 24342 EN 672	mm	≤ 0,30
Flächengewicht	ISO 23997	kg/m ³	(1400)+-140
		g/m²	(8400) +13%/-10% ≤ 5
Dimensionsstabilität (Luftfeuchtigkeit)	EN 14085 Anhang C/ EN 669	mm %	
Dimensionsstabilität (Wärme)	EN 14085 Anhang C/ EN 669		≤ 0,25 ≤ 0.20
Fugenstabilität Höhendifferenzen	EN 14085 (Anhang B)	mm	≤ 0,20
	EN 14085 (Anhang B)	mm	W 1
Ebenheit des Paneels (Länge - konkav / konvex)	EN 14085 (Anhang A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0
Ebenheit des Paneels (Breite - konkav / konvex)	EN 14085 (Anhang A)	%	≤ 0,10 / ≤ 0,15
Resteindruckverhalten	ISO 24343-1	mm	≤ 0,1 ≤ 2
Verhalten nach Wärmeeinwirkung	ISO 23999 ISO 105-BO2	mm Blaumaßstab	≤ 2 ≥ 6
Lichtbeständigkeit	150 105-502	Diaumanstan	20
Klassifizierungseigenschaften - ISO 10582 + EN 14085	Thi cco i		Q
Abriebklasse	EN 660-1	Gruppe	Gruppe T
Nutzschichtdicke	ISO 24340	mm	0,55
Aufquellen	ISO 24336	%	≤ 15
Stuhlrollentest	EN 425	optischer Effekt nach 25.000 Umdrehungen	keine sichtbaren Veränderungen
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effekt	keine sichtbaren Veränderungen
Sicherheitmerkmale - EN14041			
Brandverhalten	ISO 11925-2/ISO 9239-1(EN 13501-1)	Klasse	Bfl-s1
Rutschsicherheit	EN13893	Klasse	DS
Formaldehydemission	DIN EN 717-1	Klasse	El
PCP (Pentachlorophenol)	EN 14041 Annex B	%	PCP frei
Zusätzliche Eigenschaften	'	'	<u></u>
Chemikalienbeständigkeit	ISO 26987 (a)	Stufe	Stufe 0 (b)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m2K)/W	0,05
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB (ΔLw)	16 dB
Gehschalldämmung	IHD -W431	dB (A)	Reduktion um 11.1dB Minderung der Lautstärke um 51.1%
Fugenquellung (bei Feuchtigkeit)	IHD 423	mm	Keine sichtbare Veränderung

- (a) die Produkte wurden auf folgendes getestet: Desinfektionsmittel, Ethanol, Ammoniak, Zitronensäure, Jod, Petroleum, Spiritus
- (b) Stufe 0 Unverändert / Stufe 1 ganz leichte Veränderungen / Stufe 2 leichte Veränderungen / Stufe 3 sichtbare Veränderungen / Stufe 4 starke Veränderungen; ausgenommen mit Jod = Stufe 2
- * Bitte beachten Sie die Bedingungen der begrenzten Garantie auf Lebenszeit (normaler Verschleiß, gewöhnliche Abnutzung und Beschädigung durch falsche Behandlung ausgenommen) auf unserer Website.

www.wicanders.com

DE	Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01	
NL/BE/LU	Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111 info.ar.nl@amorim.com	
AT	Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10 austria.ar.de@amorim.com	
CH	$\label{thm:moring-solution} Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20 \dots \\ \qquad \qquad \\ \info@amorim.ch$	
PT	Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600	
ES	Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407 info.ar.es@amorim.com	
FR	Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848	
DK	Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52 timberman@timberman.dk	
PL	Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639	
US	${\tt Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62} \ldots {\tt info.ar.us@amorim.com}$	
RU	Amorim Revestimentos, S.A. (+7) 495 280 7860 info.ar.ru@amorim.com	



Hauptsitz

Amorim Revestimentos S.A (+351) 227 475 600

